

Diluant EP

UZIN VE 124

Diluant et nettoyant à base d'alcool, non agressif, pour les résines époxy

Domaines d'utilisation:

Diluant spécial destiné aux résines époxy bicomposantes exemptes d'eau et de solvant, et nettoyant doux polyvalent à base d'alcool.

Diluant adapté entre autres pour:

- ▶ tous les Primaires époxy bicomposants UZIN

ainsi que pour l'élimination des taches des:

- ▶ composants et produits aux résines réactives PUR et époxy frais, non encore durcis
- ▶ colles dispersion sèches et des colles base résine et solvant

Adapté pour l'élimination des films gras ou huileux des revêtements, du verre, du métal, etc.

Propriétés:

Grand pouvoir solvant des substances huileuses, graisseuses, résineuses et poisseuses, par exemple les composants résine réactive, résines naturelles, plastifiants, etc.

Attention: Peut attaquer le PVC souple.

Contient: Alcool éthylique.

- ▶ Inflammable
- ▶ Diluant pour les résines époxy
- ▶ Produit nettoyant solvanté, non agressif

Caractéristiques techniques:

Conditionnement:	5 litres/bidon plastique
Tenue en stock:	maximum 24 mois
Couleur:	incolore
Facilement inflammable:	12 °C



Mode d'emploi:

- 1. Diluant:** Mélanger le primaire aux résines époxy. Puis, en fonction de la consistance souhaitée, ajouter 5 à 10 % en poids de diluant et mélanger jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Une faible quantité ajoutée génère déjà une consistance de mise en œuvre nettement plus fluide et un pouvoir de pénétration plus grand. Ne pas utiliser avec les produits PUR ni les dispersions Epoxy.
- 2. Nettoyant:** Pour le nettoyage des outils, verser le diluant dans un récipient résistant aux solvants puis y placer les outils, pinceaux, etc. Laisser agir puis nettoyer grossièrement. Répéter cette opération avec du diluant frais, plusieurs fois si nécessaire.
Pour le nettoyage des surfaces, utiliser un chiffon imprégné de diluant. Si nécessaire, répéter cette opération plusieurs fois, en utilisant à chaque fois du diluant frais. Ramollir les colles dispersion avec le diluant, traiter ensuite à l'eau puis frotter. Vérifier la résistance des surfaces et objets à traiter en procédant à des essais préalables.

Sécurité du travail / Protection de l'environnement:

Symbole F „Facilement inflammable”.

Les vapeurs de solvant peuvent former avec l'air un mélange explosif.

Bien aérer pendant et après la mise en œuvre. Ne pas fumer, éviter feux et lumières nues. Eviter toute formation d'étincelles, mettre donc hors service tous les appareils électriques, commutateurs, etc. Porter des gants de protection. Observer les directives relatives au travail des produits inflammables/dangereux, les descriptions de danger et consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage, la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

Elimination:

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages plastique totalement vidés – Elimination spéciale des restes de produit liquide.

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet: www.uzin.fr 05.11 | 05.11 | 0.000 | LD | leR

UZIN | A Brand of UFLOOR Systems

D | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

F | Uzin France SAS | 6 avenue du Professeur André Lemierre | F-75980 Paris Cedex 20 | Téléphone +33 (0)1 41 63 27 20 | Téléfax +33 (0)1 41 63 27 21 | E-mail info@uzin.fr | Internet www.uzin.fr

CH | Uzin Tyro AG | Ennetbürgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs | Telefon +41 (0)41 6 24 48 88 | Telefax +41 (0)41 6 24 48 89 | E-mail info@uzin.ch | Internet www.uzin.ch