

Colle d'injection PUR à 1 composant

UZIN RK 37

Colle solide à prise rapide, résistante au cisaillement, pour travaux de réparation

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ élimination des espaces vides
- ▶ fixation de différents éléments de parquet ou petites surfaces

APPROPRIÉ SUR / POUR:

- ▶ chapes de ciment, chapes liquides à base de sulfate de calcium ou béton
- ▶ supports avec anciens résidus de colle ou de ragréage résistants à l'eau
- ▶ nouveaux panneaux de fibres MDF vissés P4 – P7 ou panneaux OSB 2 – OSB 4
- ▶ revêtements existants en céramique et pierre naturelle, terrazzo, e.a.
- ▶ nouvelles chapes en asphalte coulé
- ▶ plaques rigides pour chape sèche, plaques de plâtre et fibres
- ▶ enduits de ragréage convenant pour la pose de parquet 3
Sous-couches d'isolation et de pose UZIN convenant pour la pose de parquet
- ▶ les sols avec planchers chauffantes (à circulation d'eau)



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

La colle UZIN RK 37 est particulièrement fluide et durcit même lorsque l'humidité ambiante est très faible. Grâce à son effet moussant, elle remplit parfaitement les cavités et garantit une adhérence parfaite.

- ▶ Très bonne capacité de pénétration et d'imprégnation
- ▶ Remplissage parfait des cavités



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	bouteille avec buse
Conditionnement	250 g
Tenue en stock	min. 6 mois
Couleur	jaune transparent
Consommation	en fonction de l'application
Temps ouvert	env. 20 minutes*
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Résist. mécaniquement	après 6 heures env.*
Résistance finale	après 1 à 2 jours*

* A 20 °C et avec 65 % d'humidité relative de l'air.



MISE EN ŒUVRE:

1. Laisser la colle atteindre la température ambiante avant utilisation. Déterminer la zone à injecter par tapotement et la marquer. Déterminer le point de perçage pour l'injection de la colle, plus ou moins au centre de la zone marquée et y coller du ruban adhésif (p.ex. du ruban d'emballage) pour éviter les éclats et taches de colle. Définir un second point de perçage (2 mm) au niveau du vide pour permettre l'évacuation de l'air pendant l'injection.
2. Percer la surface à injecter à travers le ruban adhésif et éliminer la poussière de forage. Le diamètre des trous doit être de 1 à 4 mm, en fonction de la consommation attendue.
3. Introduire la buse de la bouteille PE présentant une ouverture adaptée au diamètre du trou dans le trou de forage propre et injecter la colle en exerçant une légère pression sur la bouteille.
4. Éliminer les salissures causées par la colle sur le parquet immédiatement au moyen des chiffons de nettoyage de la Clean-Box UZIN.
5. Éliminer le ruban adhésif lorsque l'injection de colle est achevée. Comblér le trou percé au moyen de cire dure présentant une couleur adaptée au décor du bois ou au moyen de pâte à bois. Il est recommandé de fermer les trous d'un diamètre supérieur à 2 mm au moyen d'un goujon en bois approprié avant de les combler.
6. Après remplissage du trou, placer un poids sur la surface pendant env. 6 heures.

IMPORTANTE DIRECTIVE:

- Possibilité de stockage à sec et au frais pour une durée de min. 6 mois dans l'emballage d'origine. Résiste au gel jusqu'à - 25 °C. Refermer les emballages entamés de manière étanche et utiliser le contenu dans la semaine.
- Température d'application idéale de 18 à 25 °C, température au sol supérieure à 15 °C et humidité relative de l'air inférieure à 65 %. Des températures et une humidité de l'air inférieures rallongent les temps de pose, de prise et de séchage ; des températures et une humidité de l'air supérieures les réduisent.
- Peut être utilisé avant le ponçage du parquet ou en respectant les précautions adéquates pour les parquets déjà vitrifiés.
- Dimensionner le diamètre du trou de perçage entre 1 et 4 mm en fonction du volume estimé de la cavité à remplir.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission

COMPOSITION:

Prépolymères polyuréthane, durcissant par réaction avec l'humidité.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Ininflammable. Contient: diphenylméthanediiisocyanate (MDI). Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau. Les vapeurs de MDI pouvant être inspirées sont suspectées d'avoir un effet cancérigène. Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. Sensibilisation possible par inhalation et contact avec la peau. Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions de danger /consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit non durcis et des emballages contenant des restes de produit non durcis. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produit, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de chantier.