

UZIN PE 280

Primaire dispersion – utilisant la technologie du carbone – pour les supports denses et lisses

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Primaire d'accrochage pour préparer des supports lisses et denses avant d'égaliser

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ancien support à assainir présentant des résidus de colle ou de ragréage résistant à l'eau, bien adhérent (par ex, résidus de colle en résine synthétique, néoprène, bitume ou dispersion)
- les supports denses ou peu absorbants (par exemple sur les carrelages en céramique et les sols anciens en pierres, peintures résistantes à l'eau, revêtements époxy ou autres supports denses)
- une chape d'asphalte coulé anciennes ou non sablées
- une chape magnésite ou xylo-lite
- un primaire de résine époxy, par ex. UZIN PE 460 / UZIN PE 480 ou un primaire PU, par ex. UZIN PE 414 BiTurbo
- avant l'application d'un ragréage ciment ou sulfate de calcium UZIN
- un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- pour la sollicitation avec sièges à roulettes conforme à la norme DIN EN 12 529
- pour une sollicitation importante en domaine résidentiel, professionnel et industriel



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

UZIN PE 280 est un primaire dispersion filmogène et express pour le traitement préliminaire des supports denses. Le primaire forme une surface rugueuse grâce à la technologie spéciale des fibres de carbone. Son séchage rapide, permet d'appliquer un ragréage dans un délai court. Pour l'intérieur.


- Prêt à l'emploi
- Filmogène
- Pont d'adhérence idéal sur supports denses
- Egalement adapté pour l'application au mur
- Produit de construction rapide



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	Seau plastique / boîte
Conditionnement	1 kg, 5 kg, 12 kg
Tenue en stock	au moins 12 mois
Couleur à l'état liquide	ocre
Couleur à l'état sec	ocre
Consommation	70 - 150 g/m ²
Temps de séchage	45 minutes*
Temp. de mise en oeuvre	minimum 10 °C au sol

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non fissuré et exempt de toutes substances (salissures, huile, graisses) susceptibles de diminuer l'adhérence. Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires / émettre des réserves en cas de déficience.

Éliminer les couches instables ou diminuant l'adhérence (par exemple les produits de cure, résidus non adhérents de peinture, revêtement, ragréage ou colle) par brossage, ponçage, fraisage ou grenaillage. Nettoyer en profondeur un sol d'usure lisse et non absorbant avec UZIN Basic Cleaner et après séchage, le poncer mate. Éliminer soigneusement poussières et éléments non adhérents par aspiration.

Toujours laisser parfaitement sécher le primaire.

Observer les fiches technique des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE:

1. Acclimater à température ambiante le produit dans son emballage et bien agiter avant utilisation.
2. Appliquer le primaire sur l'intégralité du support, régulièrement et à saturation avec le rouleau nylon UZIN (N° Art. 9394). Éviter la formation de flaques.
3. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

TABLEAU D'APPLICATION:

Support/Application	Consommation	Temps de séchage
Restes de colle et de ragréage bien adhérents, résistants à l'eau	100 - 150 g/m ²	env. 45 min*
Supports lisses et denses, p. ex. revêtements terrazzo, pierres naturelles en dalles, revêtement en pierre naturelle ou en céramique, peinture résistante à l'eau, revêtements époxy, supports métalliques et autres supports denses	70 - 100 g/m ²	
UZIN PE 460, UZIN PE 414 Turbo	70 - 100 g/m ²	
Chape d'asphalte coulé ancienne / non sablée	100 - 120 g/m ²	
Chape magnésie ou xylolithe	100 - 120 g/m ²	env. 4 heures*

IMPORTANT DIRECTIVE:

- Tenue en stock 12 mois, à température modérée, dans l'emballage d'origine. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante.
- Conditions idéales de mise en œuvre de : 15 °C à 25 °C, température du sol supérieure à 15 °C, humidité relative de l'air inférieure à 65 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- Lors d'une application de ragréage en plusieurs couches, laisser d'abord complètement sécher la première couche, puis primariser avec UZIN PE 360 PLUS. Une fois le primaire sec, appliquer une nouvelle couche de ragréage. La deuxième couche de ragréage ne doit pas avoir une épaisseur supérieure à la première.
- Lors de travaux de ragréage supérieur à 10 mm, utiliser un primaire base résine époxy de type UZIN PE 460 sablé à refus.
- Non adapté pour un collage direct avec une colle à parquet ou avec une colle de résine réactive 1 composant destinée à la pose d'un revêtement de sol.
- En cas de ragréage ultérieur suivi d'une pose de parquet, utiliser une colle dispersion UZIN, une colle de résine réactive 2 composants UZIN ou UZIN MK 250.
- Non adapté sur des résidus de colle hydrosoluble (par ex. colle base lessive de sulfite) ou fixateur comme sur d'anciens résidus de colle bitume. Consulter le guide produits UZIN pour trouver un produit adapté.
- Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en œuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

COMPOSITION:

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Le produit contient des fibres à base de microparticules de polymères synthétiques (SPM). Maintenir le récipient bien fermé. Ramasser immédiatement le matériau renversé provenant de récipients endommagés et le réutiliser ou l'éliminer correctement. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions

essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.

Le produit contient des microparticules de polymères synthétiques (SPM). Éviter le rejet dans l'environnement.

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.

Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.

Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.