

Colle d'injection PU 1-C

UZIN RK 37

Colle dure, résistante au cisaillement et à prise rapide pour un travail de réparation

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Élimination d'une zone creuse
- Fixation d'un élément de parquet individuel ou petite surface

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- une chape ciment, chape sulfate de calcium ou béton
- un ancien support, par ex. sur résidu de colle solide, adhérent et résistant à l'eau
- du nouveau panneau de particules P4 - P7 ou OSB 2 - OSB 4, bien vissé.
- une nouvelle chape d'asphalte coulée
- un chape préfabriquée, plaques de fibroplâtre
- un ragréage adapté pour parquet
- une sous-couche UZIN de pose et d'isolation adaptée au parquet
- un sol chauffé par circuit d'eau régulé



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN RK 37 est une colle d'injection 1-C pour le collage et la réparation d'une zone creuse, la fixation d'un élément de parquet individuel ou d'une petite surface. Cette colle particulièrement fluide durcit même avec très peu d'humidité ambiante. L'effet moussant assure un bon remplissage des cavités et une parfaite adhésion. Pour un usage en intérieur.

- très bonne capacité de pénétration et de mouillage
- comblant les cavités



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	flacon plastique avec buse
Conditionnement	250 g
Tenue en stock	min. 6 mois
Couleur	jaunâtre - transparent
Consommation	selon l'application
Temps ouvert	env. 20 minutes*
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	après env. 6 heures*
Résistance finale	après 1 à 2 jours*

* A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air.



MISE EN ŒUVRE :

1. Laisser la colle atteindre la température ambiante avant utilisation.
2. Déterminer la zone à injecter par tapotement et la marquer.
3. Déterminer le point de perçage pour l'injection de la colle, plus ou moins au centre de la zone marquée et y coller du ruban adhésif (p.ex. du ruban d'emballage) pour éviter les éclats et taches de colle.
4. Définir un second point de perçage (2 mm) au niveau du vide pour permettre l'évacuation de l'air pendant l'injection.
5. Percer la surface à injecter à travers le ruban adhésif et éliminer la poussière de forage. Le diamètre des trous doit être de 1 à 4 mm, en fonction de la consommation attendue.
6. Introduire la buse de la bouteille PE présentant une ouverture adaptée au diamètre du trou dans le trou de forage propre et injecter la colle en exerçant une légère pression sur la bouteille.
7. Éliminer les salissures causées par la colle sur le parquet immédiatement au moyen des Lingettes de nettoyage UZINClean-Box.
8. Éliminer le ruban adhésif lorsque l'injection de colle est achevée. Comblér le trou percé au moyen de cire dure présentant une couleur adaptée au décor du bois ou au moyen de pâte à bois. Il est recommandé de fermer les trous d'un diamètre supérieur à 2 mm au moyen d'un goujon en bois approprié avant de les combler.
9. Après remplissage du trou, lester la surface pendant env. 6 heures.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Durée de stockage min. 6 mois en emballage d'origine, au sec et à température modérée. Résiste au gel jusqu'à - 25 °C. Fermer hermétiquement un récipient ouvert et l'utiliser dans la semaine qui suit.
- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre de 18 °C - 25 °C, température du sol supérieure à 15 °C, humidité relative de l'air inférieure à 65 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ Peut être utilisé avant le ponçage du parquet ou en respectant les précautions adéquates pour les parquets déjà vitrifiés.
- ▶ Dimensionner le diamètre du trou de perçage entre 1 et 4 mm en fonction du volume estimé de la cavité à remplir.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission

COMPOSITION :

Polyuréthane de polyols et polyisocyanate.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Ininflammable. Composant A: Aucune indication particulière de danger. Composant B: Contient du diphénylméthane-4,4'-diisocyanate (MDI). Nocif par inhalation. Irritant pour les yeux, les organes respiratoires et la peau. Les vapeurs de MDI pouvant être inspirées sont suspectées d'avoir un effet cancérigène. Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. Sensibilisation possible par inhalation et contact avec la peau. Bien aérer pendant la mise en oeuvre, utiliser une crème de protection de la peau, des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions de danger / consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit non durcis et des emballages contenant des restes de produit non durcis. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produit, mélanger les deux composants, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de chantier.