

Grund super-rapid

UZIN PE 280

Grund în dispersie cu tehnologie de carbon pentru suprafețe netede și dense

DOMENIUL PRINCIPAL DE APLICARE:

UZIN PE 280 este un grund super-rapid în dispersie, care formează peliculă, pentru utilizare principală pe substraturi dense. Tehnologia sa specială din fibră de carbon produce o suprafață dură și bine fixată, care este pregătită pentru nivelarea foarte rapidă a lucrărilor. Pentru aplicații în interior.

POTRIVIT PENTRU:

Ca grund de lipire:

pe suprafețele existente care necesită recondiționare, pe reziduuri bine întărite, impermeabile de adezivi sau compuși de nivelare compuși (de exemplu, rășină sintetică, neopren, bitum sau adezivi de dispersie)

pe substraturi dense sau substraturi cu absorbție scăzută (de exemplu, podele din piatră și ceramică, acoperitori rezistenți la apă, acoperitori epoxidice)

pe mastic asfalt existent sau asfalt turnat

pe șape de magneziu și șape de piatră

pe grunduri epoxidice (de exemplu, UZIN PE 460/480) sau pe grunduri PUR (de exemplu, UZIN PE 414 Turbo)

înainte de nivelarea lucrărilor cu șape autonivelante UZIN pe bază de ciment și sulfat de calciu

pe sistem de încălzire în pardoseală cu apă caldă

pentru expunere la roțile conform cu DIN EN 12 529

pentru trafic greu în locații casnice, comerciale și industrial



AVANTAJELE / PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI:

UZIN PE 280 impresionează prin viteza excepțională și modul ideal de aderență la substrat.

Gata de utilizare

Formează peliculă

Agent de lipire ideal pe suprafețe dense

Potrivit și pentru aplicații pe perete

Produs pentru construcții de mare viteză

Fără solvent


EMICODE EC 1 PLUS / Emisii foarte joase



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Ambalaj	KU- Găleata
Cantitate Ambalaj	1 kg, 5 kg, 12 kg
Valabilitate	min. 12 luni
Culoare, umeda	ocru
Culoare, uscata	ocru
Consum	70 - 150 g/m ²
Timp de Uscare	45 min. la 4 ore. *
Temperatura Minima de Aplicare	10 °C la nivelul pardoselii

* La 20 °C / 68 °F și 65% umiditate relativă. Așadar, consultați „Schema de aplicații”.



PREGĂTIREA SUBSTRATULUI:

Substratul trebuie să fie solid, rezistent fizic, uscat, fără fisuri, curat și să nu conțină materiale care ar putea să afecteze aderența (de exemplu, murdărie, ulei, grăsimi).

Substratul trebuie testat în conformitate cu standardele și buletinele aplicabile și orice deficiențe trebuie raportate. Toate secțiunile de suprafață slab legate sau moi (de exemplu, agenți de separare, reziduuri libere de adezivi, compuși de nivelare, acoperitori sau vopselele) trebuie îndepărtate prin periaj, șlefuire, măcinare sau sablare. Substraturile vechi, netede și neabsorbante trebuie curățate intens cu RZ Grundreiniger, după uscare trebuie să fie șlefuite mat. Aspirați bine pentru a îndepărta materialul liber și praful. Permiteți întotdeauna grundurilor să se usuce complet. Consultați Fișele Tehnice ale celorlalte produse utilizate.

CONSUM:

Diagrama de aplicare:

Se lasă să se usuce ca o peliculă de culoare ocru, care va accepta trafic pietonal.

PRELUCRARE:

1. Înainte de utilizare, lăsați recipientele să ajungă la temperatura camerei și amestecați bine.
2. Aplicați un strat complet și uniform de grund pe suprafață folosind role de nailon UZIN (art.no.: 9394) sau o rolă cu lână scurtă de miel. Evitați acumularea.
3. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

APLICARE:

Foundation / Application	Consum	Timp de Uscare
Bine lipite, reziduuri de adezivi impermeabile și compuși de nivelare	100 – 150 g/m ²	aprox. 45 min
Substraturi dense și netede, de ex. ceramică și plăci de piatră naturală, piatră prelucrată, terrazzo, acoperiri rezistente la apă, suprafețe, alte substraturi dense acoperiri epoxidice, din metal	70 – 100 g/m ²	aprox. 45 min
UZIN PE 460 sau	70 – 100 g/m ²	aprox. 45 min
UZIN PE 414 Turbo, Asfalt mastic care este vechi sau neîngrijit	100 – 120 g/m ²	aprox. 45 min
Șapa de piatră si, Magnesia	100 – 120 g/m ²	aprox. 4 ore

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE:

Termen valabilitate minim 12 luni în ambalajul original când este păstrat în condiții relativ reci. Recipientii deschiși trebuie resigilați cu atenție iar conținutul ramas trebuie utilizat cât de repede se poate. Acclimatizați recipientii înainte de utilizare.

Condițiile optime de lucru sunt 15-25 ° C, temperatura pardoselii peste 15 ° C / 59 ° F și umiditatea relativă a aerului sub 65%. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată a aerului prelungesc timpul de uscare, în timp ce temperaturile ridicate și umiditatea scăzută a aerului scurtează timpul de uscare.

Când aplicați compuși de nivelare în mai multe straturi, permiteți fiecărui strat să se usuce complet, aplicați UZIN PE 360 PLUS și, după un timp suficient de uscare, aplicați următorul strat.

Dacă aplicați un strat de nivelare cu o grosime mai mare de 10 mm, trebuie utilizate grundurile din rășină epoxidică, cum ar fi UZIN PE 460 sau PE 480.

Nu este potrivit ca grund sub adeziv pentru podele din lemn

Nu este potrivit pentru utilizarea pe reziduuri de adezivi solubili în apă (de ex. adezivi cu sulfat) sau fixatori. Vă rugăm să căutați produsele potrivite din catalogul de produse UZIN.

Următoarele standarde, reglementări și publicații sunt aplicabile și în special recomandate:

DIN 18 365 "Lucrul cu pardoseli"

DIN 18 356 „Lucrul cu podele din lemn”

Publicația TKB „Evaluarea și pregătirea substraturilor pentru lucrări de pardoseli și pardoseli din lemn

Publicația BEB „Evaluarea și pregătirea pardoselilor”

COMPOZIȚIE:

copolimeri stiren-acrilat modificați, agenți de umectare și spumare, conservanți, fibre de carbon, agregate sintetice și minerale, apă.

PROTECȚIA MUNCII ȘI A MEDIULUI:

Fara solvent. Neinflamabil. Nu necesită protecție specială sau precauții în utilizarea generală. Se recomandă folosirea unei creme de protecție și ventilarea zonei de lucru. EMI CODE EC 1 PLUS - emisie foarte joasă. În sfera cunoștințelor actuale, nu emite emisii de formaldehidă, materiale periculoase sau compuși organici volatili (VOC). Când este complet uscat, are un miros neutru și nu prezintă risc fiziologic sau ecologic. Premisele de bază pentru o calitate cât mai bună a aerului din interior în urma lucrărilor de acoperire a pardoselii sunt în conformitatea cu standardele condițiilor de muncă, precum și substratul uscat complet, grundul și compusul de netezire.

ELIMINARE:

Acolo unde este posibil, colectați reziduurile de produs și reutilizați-le. Nu permiteți scurgerea în canalizări, scurgeri sau sol. Recipientele de plastic goale, raziute și fără produs sunt reciclabile. Containerele cu reziduuri lichide, precum și produsul lichid, sunt clasificate ca deșeuri speciale. Resturile de produs întarite sunt clasificate ca deșeuri de construcții.