

Composant système pour Sigan 1 ou Sigan Elements Plus

PLANUS

Primaire spécial à séchage rapide comme composant de système pour Sigan 1 ou Sigan Elements Plus

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Sigan 1
- Sigan Elements Plus
- Sigan Elements Universal Tape

APPROPRIÉ SUR / POUR:

- un ragréage ciment
- un ragréage sulfate de calcium
- un ragréage 2-C PU (par ex. UZIN KR 410)
- une barrière anti-humidité époxy
- du panneau aggloméré P3 / P5 / P7, contreplaqué, et MDF
- de l'aluminium et du métal*
- un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- une sollicitation élevée en milieu commercial et industriel (par ex. chariot élévateur)

* Voir la Préparation du support.



AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

Primaire dispersion à très faible émission, pour application sur un ragréage, du panneau de particules, du métal, en vue de coller un revêtement de sol adapté avec Sigan 1 ou Sigan Elements Plus. Prêt à l'emploi, pour une application aisée. Fixe la poussière de surface et génère un film régulier pour une adhérence sûre et une aptitude ultérieure à la dépose sans résidus de Sigan 1 ou Sigan Elements Plus.

- garantit un collage sûr d'un revêtement de sol avec Sigan 1 ou Sigan Elements Plus
- garantit le retrait sans résidus d'un revêtement de sol posé avec Sigan 1 ou Sigan Elements Plus



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	5 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	blanc
Couleur à l'état sec	transparent
Consommation	70 – 100 g/m ²
Circulable	2 heure*
Temp. de mise en oeuvre	15 °C au sol

*À 23 °C / 50 % d'humidité relatif



PRÉPARATION DU SUPPORT :

- ▶ Le support doit être sain, plan, sec en permanence, sans fissures, propre et exempt de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.
- ▶ Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut.
- ▶ La surface doit être soigneusement aspirée, pré-enduite et ragrée
- ▶ Selon le support, le revêtement et la sollicitation, choisir un primaire et une masse ragréage appropriés dans le guide de produits UZIN.
- ▶ Toujours bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage.
- ▶ Nettoyer et dégraisser soigneusement l'aluminium et le métal inoxydable, poncer si nécessaire.
- ▶ Observer les fiches techniques des produits et revêtement utilisés.

MISE EN ŒUVRE:

1. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante puis bien agiter. Transvaser ensuite le contenu dans un seau propre.
2. Appliquer le Primaire spécial prêt à l'emploi, avec le Rouleau mousse UZIN, en une fine couche régulière et croisée. Éviter toute formation de flaques / gouttes ou stries. Sur un matériau à base de bois, appliquer deux couches avec le Rouleau nylon-peluche. Après séchage, la surface doit présenter un film fin (légèrement brillant).
3. Nettoyer immédiatement le rouleau et les souillures fraîches avec de l'eau.
4. Temps de séchage selon les conditions climatiques et le support, env. 2 - 24 h (à 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air). Pour une chape / un ragréage à base de sulfate de calcium, le séchage peut durer jusqu'à 4 heures. Planus doit être absolument sec avant la pose de Sigan 1 ou Sigan Elements Plus!

IMPORTANT DIRECTIVE:

Tenue en stock min. 12 mois, à température modérée, en emballage d'origine. Protéger du gel. Refermer hermétiquement un emballage entamé et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante. Stocker sur le côté protégé, au frais, au sec et à l'abri du soleil.

- ▶ Utiliser Sigan 1 ou Sigan Elements Plus uniquement avec le Primaire spécial Planus.
- ▶ Peut être à nouveau rafraîchi avec Planus plus tard sans poncer.
- ▶ Dans certains cas, il est possible de recouvrir ultérieurement avec une colle à dispersion sans ponçage. (En cas de collage de parquet, poncer le planus).
- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, ÖNORM, SIA, etc.).

Garantie :

UZIN garantit 5 ans les propriétés mentionnées dans les directives de mise en œuvre.

Planus répond aux exigences du VOB Partie C, point 2.7 Colles : "Elles forment une liaison solide et durable et ne dégradent ni le revêtement de sol ni le support.

La garantie est exclue lorsque :

- ▶ Planus est utilisé à l'extérieur.
- ▶ des effets inhabituels, en particulier de nature chimique ou mécanique, agissent sur le produit.
- ▶ des fissures apparaissent dans le support (résistance insuffisante du support).
- ▶ l'application / l'utilisation diffèrent des directives de mise en œuvre.
- ▶ une décoloration est causée par une réaction chimique entre le revêtement de sol et le support.
- ▶ de l'humidité affecte Sigan 1.
- ▶ la mise en oeuvre est intervenue en dessous de 15 °C (au sol).
- ▶ Planus est utilisé en milieu où l'humidité de l'air est élevée.

LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission.
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION:

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Après séchage complet le produit est Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient : Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.

Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.